

147 PoluRan DuroVite

უნივერსალური ორკომპონენტიანი პოლიურეთანის საღებავი, მშრალი ნარჩენის უმაღლესი დონით. ნახევრად პრიალა, დაფუძნებულია ჰიდროქსი-აკრილატისა და ალიფატური იზოციანატის ბაზაზე.

აღწერა

რეკომენდირებულია როგორც საბოლოო პირის საღებავი ეპოქსიდურ და პოლიურეთანის სისტემებში. მედეგია დარტყმებისა და სხვა და სხვა შხამქიმიკატების მიმართ. შესაძლებელია მისი გამოყენება სენდიმირის მეთოდით გალვანიზირებულ ზედაპირზე.

გამოყენება

კომპონენტების შერევა	ბაზა PoluRan DuroVite კომპონენტი PoluRan 903V	4 მოცულობით 1 მოცულობაზე
მომზადება გამოყენებისათვის	საღებავის გამოყენებამდე აუცილებელია შეურიოთ კომპონენტები ერთმანეთს მიქსერის საშუალებით. შერეული პროდუქტის ტემპერატურა უნდა იყოს +10 °C.	
გამხსნელი	საღებავი შესაძლებელია გამოიყენოთ გამხსნელის გარეშე თუ იყენებთ უჰაერო სამღებრო აპარატს. კომპრესორით მისი გამოყენების შემთხვევაში საჭიროა დაუმატოთ PU5801 გამხსნელი.	
ვარგისიანობა	4 საათი (20 °C-ზე შერეული პროდუქტის შემთხვევაში).	
ღებვა	რეკომენდირებულია საღებავი იქნას გამოყენებული +10 °C-დან ზევით ტემპერატურაზე. შესაძლებელია ზედაპირი სტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 3 °C. სასურველია ღებვის დროს გარემოპირობები იყოს ვენტილაციით უზრუნველყოფილი, რათა შევუწყოთხელი აქროლადი ნივთიერებების შემცირებას.	
რეკომენდაცია	რეკომენდირებულია ჰაერნარევი აპარატის საშუალებით საღებავის გამოყენება, ვინაიდან ფუნჯმა შეიძლება წარმოქმნას უსწორმასწორო საღებავის ფენა ზედაპირზე.	

პროდუქტის ტექ. აღწერილობა

ვიზუალი	ნახევრად პრიალა
ფერი	სტანდარტულად RAL-ის მიხედვით
მშრალი ნაშთი	56 % (შერეული პროდუქტი)
აქრ. ნივთ რაოდ.	430 გ/ლ
მშრალი საფარ. სისქე покрытия	ოფტიმალური: 60 მკმ - 100 მკმ (დამოკიდებულია დაფარვის მეთოდზე)
თეორიული ხარჯი	9,3 მ ² /ლ 60μm მშრალი საფ. სისქე
პრაქტიკული ხარჯი	მოხმარების მეთოდოლოგიაზე
კრიტიკული წერტილი	მაქს. 120 °C მ
ხვედრითი წონა	1,2 კგ/ლ (შერეული პროდუქტის 20 °C-ზე)
შრობის დრო	(60 მკმ მშრალი საფარის დროს):
ტემპერატურა	5°C 10°C 20°C 30°C
შეხებისათვის	3 სთ 2 სთ 1 სთ 1/2 სთ
გამოყენებისათვის	24 სთ 12 სთ 6 სთ 4 სთ
გადაღებვისათვის	24 სთ 16 სთ 8 სთ 6 სთ

საღებავის გამოყენებისას ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%. აუცილებელია შესაღები ზედაპირი იყოს წყლისაგან მშრალი.

147 PoluRan DuroVite

გამოყენების პირობები

უპერო აპარატი	პერნარევი აპარატი
გამხსნელი: რეკომენდირებული ლი რაოდენობა:	PU5801 PU5801
თავაკი: სამუშაო წნევა;	0-10 % 0-10 %
მშრალი ფენის სისქე	0,015 დიუმი 140-160 ბარი
	0,015 დიუმი 70-100 ბარი
კომპრესორი	60-100 მკმ 60-100 მკმ
გამხსნელი რეკომენდირებული ლი რაოდენობა:	ლილვაკი/ ფუნჯი
თავაკი სამუშაო წნევა მშრალი ფენის სისქე	PU5801 5-10%
	S5102 0-5
	2,0-2,5 მმ 3-4 ბარი
	60 -100 მკმ 60 მკმ

აპარატის გასარეცხად დაუყოვნებლივ გამოიყენეთ
PU5801 გამხსნელი.

უსაფრთხოების ზომები

ანოტაცია	შესაბამისად - EU nr 67/548/EEG
	კანზე მოხვედრისას იწვევს კანის გალიზიანებას, იმ შემთხვევაში თუ მოგზავდათ თვალზე, დაუყოვნებლივ მოიბანეთ სუფთა წყლით და შემდგომ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ გამოყენების დროს.
UN	1263
დამატებითი მონაცემები	
შეფუთვა	20 ლ ბანკები ან 200 ლ ბანკები. გამხსნელი: 20 ლ და 200 ლ შეფუთვებში
შენახვის ვადა	ორიგინალ შეფუთვაში, გაუხსნელი, 12 თვე, შეინახეთ ისეთ გარემო პირობებში სადაც ტემპერატურა მერყეობს +5 °C დან +40°-მდე.

ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, приведенная в технической спецификации предоставлена на основе наших знаний о продукте. Для продукта предусмотрена гарантия с ограниченной ответственностью. Типовой договор гарантии может обеспечить только Baril Coatings, который определяет условия и сферы ответственности. Изменения в любой строчке договора могут привести к снятию ответственности, если они не были письменно согласованы и подтверждены компанией Baril. Никакие другие формы или типы договора, а также гарантии не будут соблюдаться. Мы не принимаем ответственности за любой ущерб, причиненный в результате использования этого продукта. Ответственность сводится к обмену дефектных материалов в соответствии с ограничением ответственности производителя.

Baril Caucasia Тел +995 551 63 43 43
Baril BV Тел +31 (0) 73 6419 890
Baril USA Тел +1 260 665 8431
Baril Polska Тел: +48 (0) 32 271 01 83
Baril China Тел +86 (0) 10 64413363

