

16442 UniBar ZFC

ანტიკოროზიული უნივერსალური ეპოქსიდური გრუნტი/საფარი, რომელიც დაფუძნებულია ანტიკოროზიულ პიგმენტებზე და ინერტულ შემავსებელზე. მისი გამოყენებით შესაძლებელია პირდაპირი სქელი ფენის დატანა ამა თუ იმ მიუდგომელ ზედაპირზე. 16442 UniBar ZFC არის სპეციალურად შექმნილი მეტალის ზედაპირის დაფარვისთვის, სადაც მაღალი ხარისხის დაცვა კომბინირებულია სწრაფ გაშრობასა და გამხსნელების გამოყოფის შემცირებასთან. ეს არის მრავალმიზნობრივი ეპოქსიდური გრუნტი/საბოლოო ფენა, ექსტრემალური კოროზიის წინააღმდეგ უმაღლესი მოთხოვნების გათვალისწინებით.

მახასიათებლები:

- ექსტრემალური ადჰეზია
- უმაღლესი ბარიერული თვისებები;
- ანტიკოროზიული;
- მოქნილი;
- COT KO 16.76 სერტიფიცირებული;
- შიდა გამოყენება, ერთფენიანი სისტემა;
- მდგრადი წყლისა და სხვა და სხვა ქიმიკატების მიმართ

WORKING PROCESS

შერევა:	16442 UniBar ZFC ზაზა 4 : 1 Activator 911 კომპონენტი
შერევის ინსტრუქცია:	შერევა ინტენსიურად, უმჯობესია მექანიკური შერევი ხელსაწყო გამოყენებით. შერეული პროდუქტის ტემპერატურა ღებვის დროს უნდა იყოს არანაკლებ 10°C.
გამხსნელი:	საღებავის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა სპრეი მოწყობილობების საშუალებით. EP5800 საჭირო რაოდენობა დამოკიდებულია, გამოყენებულ ხელსაწყოზე, დაფარვის მეთოდზე და პროდუქტის ტემპერატურაზე.
სიცოცხლის უნარიანობა:	20°C 5 საათი (შერეული).
პირობები ღებვის დროს:	ზედაპირის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 3°C. სამუშაო გარემო უნდა იყოს ვენტილაციით უზრუნველყოფილი. აუცილებელია იმისათვის რომ მივიღოთ კარგი შრომის შედეგი და არ დავიზიანოთ ჯანმრთელობა.

პროდუქტის ტექ.აღწერილობა

პროდუქტის ესთეტიკური თვისებები				
ვიზუალი:	მკრქალი			
ფერი:	სტანდარტული ფერები (e.g. RAL, NCS) მიხედვით.			
თვისებები				
მშრალი ნაშთი:	± 68 volume % (შერეული)			
VOC:	≤ 290 გრ/ლ.			
ხვედრითი წონა:	20°C ± 1,45 კგ/ლ (შერეული)			
მშრალი საფ. სისქე:	სტანდარტული: 60-140 μm (დამოკიდებულია დაფარვაზე)			
თეორიული ხარჯი:	მშრალი 80 μm 8,5 მ²/ლ.			
პრაქტიკული ხარჯი:	პრაქტიკული ხარჯი დამოკიდებულია სხვადასხვა პირობებზე. უპაველო სპრეისთვის: მაქსიმუმ: 50%.			
ტემპერატურა მედეგი:	.მაქს 150°C (მშრალი)			
ბუნდოვანობა:	იმისათვის, რომ საბოლოო პირი იყოს იდეალური ფერის, ამისათვის საჭიროა წინა ფენის საღებავის სწორი შერევა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ადგილობრივ დილერს			
შრობა: 80 μm მშრალი საფარის. (ტესტის მეთოდი: BYK Drying recorder)				
	5°C	10°C	20°C	30°C
პირველადი:	6საათი	4საათი	1 საათი	05საათი
მართვადი:	24საათი	12 საათი	6საათი	4საათი
გადაღება:	24საათი	16 საათი	8 საათი	6საათი
მაქსიმალური ინტერვალი: უსასრულო, მთავარია ზედაპირი იქნას გასუფთავებული მტვრისა და ცხიმებისაგან. ღებვის დროს ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%.				
შერევის ან ღებვის დროს დასველებამ შეიძლება გამოიწვიოს თეთრი ფერის ლაქები.				

სამუშაო მაჩვენებლები

	უჰაერო	ჰაერნარევი
გამხსნელი	EP5800	EP5800
რაოდენობა	0-10 vol. %	0-10 vol. %
თავაკი	0,015 inch	0,015 inch
გამშვები წნევა	140-160 bar	70-100 bar
საფარის სისქე	60-140 µm	60-140 µm

	ფუნჯი/ლილვაკი	ჰაერის
გამხსნელი	S5102	EP5800
რაოდენობა	0-5 vol %	5-10 vol. %
თავაკი		2,0-2,5 mm
გამშვები წნევა		3-4 bar
საფარის სისქე	80 µm	60-140 µm

ინსტრუმენტების გასუფთავება: დაუყოვნებლივ გამოიყენეთ EP5800 გამხსნელი

შეფუთვა: 5, 20 ან 200 ლიტრიანი ქილები.

შენახვის ვადა: ორიგინალი შეფუთვა 12 თვე, შეინახეთ დახურულ ადგილზე სადაც ტემპერატურა იქნება 5°C-დან 40°C-მდე

სისტემები

გთხოვთ, გაეცნოთ სისტემებს, სადაც გამოიყენება 16838 UniCure HSC. ინდივიდუალური გამოყენებისათვის კონსულტაციაზე დაუკავშირდით ადგილობრივ დილერს

სისტემა 1 კოროზიის კლასი C1/C2

1 ფენა 60 µm;
16442 UniBar ZFC

სისტემა 2 კოროზიის კლასი C3

პირველი ფენა 80 µm;
16442 UniBar ZFC

მეორე ფენა 60 µm;
17443 PolyCoat HS

სისტემა 3 კოროზიის კლასი C5

პირველი ფენა 80 µm;
16442 UniBar ZFC

მეორე ფენა 100 µm;
16743 UniBar SteelKote® Miox

მესამე ფენა 80 µm;
17443 Polycoat HS

გარემოსა დაცვა და ჯანმრთელობა:

ანოტაცია: შესაბამისად - EU nr 67/548/EEG
კანზე მოხვედრისას იწვევს კანის გაღიზიანებას, იმ შემთხვევაში თუ მოგზავდათ თვალებზე, დაუყოვნებლივ მოიბანეთ სუფთა წყლით და შემდგომ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. არ ჰამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ გამოყენების დროს.

UN: 1263

Aware code: 31-IV

დამუშავება:

დამუშავებელი მეტალი:

ზედაპირს უნდა იქნას დამუშავება ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 თანახმად. გასუფთავდეს უნდა ცხიმებისა და მტვერისაგან. უნდა იქნას გამოყენებული სპეციალური საწმენდი სითხეები, მაგალითად ENVICLEAN PR (გამოყენების წინ გაეცანით აღწერილობას) და მაღალი წნევის გასაშხური ფისტოლეტი. ქვიშის გამფრქვევით დამუშავება - Sa 2.5 თანახმად ISO 8501-1 სტანდარტის, დამუშავების შემდეგ გამოიყენეთ კომპრესორი რათა მოაშოროთ მტვერი ზედაპირს (კომპრესორი რომელიც არ გამოყოფს ჰაერთან ერთად წყალს და ცხიმებს). შედეგით პირველი პირი 6 საათს განმავლობაში. საბოლოო პირი შედეგით უშუალოდ ობიექტზე. (გამოიჩინეთ მაქსიმალური სიფრთხილე)

დამცავი საფარი

ჩვენი 'დამცავი საფარი' გამოირჩევა გამძლეობის ძალით, მოქნილობით, ადგილობრივად, ადვილად გამოსაყენებლობით, ანტიკოროზიულობით, და მექანიკური და ქიმიური ზემოქმედების მიმართ მედეგობით. შედეგი მიღწეულია ჩვენი უზარმაზარი კომპეტენციით, ქიმიურ დაფარვაში. დაფარვის სისტემები შეესაბამება ISO 12944 სტანდარტს და საერთაშორისო VOC სახელმძღვანელოს (არასტაბილური ორგანული ნაერთი).

ექსპლუატაცია

რეკომენდირებულია შედეგები ზედაპირის ყოველწლიური გასუფთავება და ინსპექტირება, დაზიანების შემთხვევაში დამუშავება და იგივე სისტემით გამოსწორება.

კონტროლი & მხარდაჭერა

ბარლ კავკასია გთავაზობთ მეტს ვიდრე რჩევა. ჩვენ გთავაზობთ მთლიანი სერვისის გადაწყვეტას პრინციპულად, გთავაზობთ როგორც სადებავებს და სისტემებს, არამედ სერვისსაც.

WARRANTY & DISCLAIMER

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.