



SteelKote
designed to endure

808 STEELKOTE PC HS UV+

მაღალი ხარისხის ორკომპონენტური პოლიესტერით გაჯერებული პოლიურეთანის საღებავი ანტიკოროზიული თვისებებით, მაღალი მყარი ნაშით. საბოლოო ფენა ეპოქსიდურ/პოლიურეთანის სისტემებში, სადაც მექანიკური დატვირთვაა და დიდი მოთხოვნაა ფერის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. გამოიყენება მაღალ აგრესიულ გარემოში მათ შორის საზღვაო სექტორში. იდეალურია როგორც DTM საფარი (პირდაპირ მეტალზე).

მახასიათებლები

- დაპატენტებული ტექნოლოგია NL1034986, აშშ 8889798;
- EP 2238210, CA 2713534;
- შეესაბამება 2004/42 / EC cat B, ქვე და საბოლოო ფენას;
- სველი სველზე;
- მარტივად ზავდება;
- მდგრადობა ხისტი წყლისა და ქიმიკატების მიმართ;
- გამოიყენება მეტალის, ბეტონის, გალვანიზირებული მეტალისა და ალუმინის ზედაპირზე

WORKING PROCESS

შერევა: 808 SteelKote PC HS UV+ ბაზა 3:1 კომპონენტი Activator 975

შერევის ინსტრუქცია: შერევა ინტენსიურად, უმჯობესია მექანიკური შემრევი ხელსაწყო გამოყენებით. შერეული პროდუქციის ტემპერატურა ღებვის დროს უნდა იყოს არანაკლებ 10C.

გამხსნელი: საღებავის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა სპრეი მოწყობილობების საშუალებით. EP5800 საჭირო რაოდენობა დამოკიდებულია, გამოყენებულ ხელსაწყოზე, დაფარვის მეთოდზე

სიცოცხლის უნარიანობა: 20°C 2 საათი (შერეული პროდუქტი).

პირობები ღებვის დროს: ზედაპირის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 3°C. სამუშაო გარემო უნდა იყოს ვენტილაციით უზრუნველყოფილი. აუცილებელია იმისათვის რომ მივიღოთ კარგი შრომის შედეგი და არ დავიზიანოთ ჯანმრთელობა.

პროდუქტის ტექნიკური პარამეტრები

ესთეტიკური თვისებები:

ვიზუალი: ნახევრად პრიალა
ფერი: სტანდარტული ფერები(RAL, NCS)

თვისებები:

მშრალი ნაშთი: ± 63 volume %
VOC: ≤ 340 გრ/ლ.
ხვედრითი წონა: 20°C ± 1,4 კგ/ლ
მშრალი ფენა 1 პირი: სტანდარტული: 80-100 µm (დამოკიდებულია მეთოდზე)
თეორიული ხარჯი: 80 µm 7,9 მ²/ლ.

პრაქტიკული ხარჯი: პრაქტიკული ხარჯი დამოკიდებულია სხვადასხვა პირობებზე. უპაერო სპრეისთვის: მაქსიმუმ: 50%..

ტემპერატურა მედეგი: მაქსიმუმ 120°C;

ბუნდოვანობა: იმისათვის, რომ საბოლოო პირი იყოს იდეალური ფერის, ამისათვის საჭიროა წინა ფენის საღებავის სწორი შერევა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ადგილობრივ დილერს

შრობა: 80µm მშრალი საფარის. (ტესტის მეთოდი:BYK Drying recorder)

	10°C	20°C
პირველადი:	4 საათი	1,5 საათი
მართვადი:	18 საათი	10 საათი
გადაღებვადი:	16 საათი	8 საათი

მაქსიმალური ინტერვალი: უსასრულო, მთავარია ზედაპირი იქნას გასუფთავებული მტვრისა და ცხიმებისაგან. ღებვის დროს ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%. შერევის ან ღებვის დროს დასველებამ შეიძლება გამოიწვიოს თეთრი ფერის ლაქები

Life expectancy and curing times are indicative. Depending on application, circumstances and maintenance intervals, these may differ.



სამუშაო მაჩვენებლები

	უჰაერო	ჰაერნარევი
გამხსნელი	EP5801	EP5801
რაოდენობა	0-5 vol.%	0-5 vol.%
თავაკი	0,015 inch	0,015 inch
გამშვები წნევა	140-200 bar	70-100 bar
საფარის სისქე	80-100 µm	80-100 µm

	ლილვაკი/ფუნჯი	ჰაერი
გამხსნელი	S5102	EP5801
რაოდენობა	0-5 vol %	0-5 vol.%
თავაკი		2,0-2,5 mm
გამშვები წნევა		3-4 bar
საფარის სისქე	80 µm	80-100 µm

ინსტრუმენტის რეცხვა: დაუყოვნებლივ გამოიყენეთ EP5801 გამხსნელი.

ინფორმაცია პროდუქტზე

- შეფუთვა: 5, 20 და 200 ლიტრიანი შეფუთვები.
- ვალა: ორიგინალი შეფუთვა 12 თვე, შეინახეთ დახურულ ადგილზე სადაც ტემპერატურა იქნება 5°C-დან 40°C-მდე

გარემოსა დაცვა და ჯანმრთელობა:

ანოტაცია: შესაბამისად - EU nr 67/548/EEG კანზე მოხვედრისას იწვევს კანის გაღიზიანებას, იმ შემთხვევაში თუ მოგხვდათ თვალზე, დაუყოვნებლივ მოიბანეთ სუფთა წყლით და შემდგომ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ გამოყენების დროს.

UN: 1263
Aware: 42-IV

იცოდეთ:
The AWARE (აბრევიატურა გაფრთხილებისა და ჰაერის მოთხოვნის შესახებ) არის კოდური სისტემა პროდუქტებისთვის რომლებიც შედგება აორთქლებადი ნივთიერებებისგან, საშუალება მწარმოებლებისთვის რომ მოახდინონ რისკის იდენტიფიცირება და პროდუქციის წარმოება. ასევე გამოიყენება იმისათვის რომ მიაწოდოს ინფორმაცია მომხმარებლებს პოტენციური ჯანმრთელობის რისკების და პროდუქტების შესახებ. სისტემა დაფუძნებულია Norwegian concept for the OAR (სამწარმოო ჰაერის მოთხოვნები) და Danish concept for the MAL-კოდურ სისტემებზე. The AWARE შედგება ორი ციფრისგან რომლებიც გამოყოფილია დეფისით. ორივე ციფრი შედგენილია ემიურფიზიკური შენაერთების საფუძველზე და პასუხობს European Dangerous Preparations-ის მოთხოვნებს. პირველი ციფრი გამოისახება როგორც 03, რომელიც მოითხოვს სუფთა ჰაერს სამუშაო ადგილზე რომ შემცირდეს გამოყოფა ყოველ გამოყენებულ პროდუქტზე, რომ დავრწმუნდეთ რომ გამოიყენებოთ არ აღემატება დასაშვებ ზღვარს OEL-ის მიხედვით. ის დამოკიდებულია კომპონენტის შემცველობაზე, გამშვებ წნევაზე, ხსნადობაზე და ტოქსიკურობაზე. მეორე ციფრი მიღებული არის R-დან და ფრაზები მიეკუთვნება ნივთიერებებს პროდუქტში. ამ გზით The AWARE არის საშუალება რათა აღმოვფრათ რისკი პროდუქტში მავნე ინგრედიენტების შერევის. A HIGHER AWARE მაჩვენებელია მაღალი რისკის. ეს არის საუკეთესო საშუალება რომ მოხდეს სახიფათო პროდუქტების იდენტიფიცირება და კარგი ჩანაცვლება.

წინასწარი დამუშავება მოსამზადებელი დამუშავება, დაუშვებელი რკინა:
ზედაპირი უნდა დამუშავდეს ISO12944 PART4 6.2.3 შესაბამისად, უნდა გასუფთავდეს ცხიმებისა და მტვერისაგან. შესაბამისი გამწმენდი საშუალების გამოყენებით, მაგალითად ENVICLEANER PR (გამოყენების წინ გაეცანით პროდუქტის ტექნიკურ დოკუმენტაციას) და მაღალი წნევის პისტოლეტით. ქვიშით დამუშავება: სანამ სისუფთავის ხარისხი არ იქნება Sa 2 ½, ISO8501-1 სტანდარტის შესაბამისად. დამუშავების შემდეგ უნდა გასუფთავდეს ზედაპირი ცხიმებისა და მტვერისაგან.

კონტროლი & მხარდაჭერა
Baril Coatings B.V გთავაზობთ არამხოლოდ რჩევას. ჩვენ გთავაზობთ სრულ მომსახურებებს.

WARRANTY & DISCLAIMER
This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.